





Sarth'Flex Brick

Spécifications

Composition	Épaisseur moyenne	Liner	Certifications
PU	1000 microns	non-adhésif Polyester	   

Instructions d'application

S'applique sur	Réglages de la Presse			
coton, polyester, mélanges poly/coton (ne convient pas aux textiles traités et sublimés)	Temps	Température	Pression	Pelage
	25 secondes	155°	Medium/haute (2,5/>3,5 bar)	à froid

- Placez le motif sur le vêtement
- La chaleur s'applique dans les conditions indiquées ci-dessus
- Pelage à froid

Points forts du produit

- Produit le plus épais
- Possibilité d'ajouter de l'épaisseur à n'importe quel logo

NOTE: Nous vous recommandons vivement d'effectuer un test avant de lancer une production.

Recommandations d'entretien et lavage

Lavage	Repassage	Séchage	Nettoyage à sec	Stockage du Flex	Température d'entreposage	Conditions de stockage	Position
Jusqu'à 60° À l'envers	OUI À l'envers	OUI cycle coton	NON	Plus de 2 ans	Entre 18°C et 26°C	À l'abri du soleil et de la poussière	Vertical

- Attendre 24H après application pour le premier lavage
- Respecter les recommandations pour le textile
- Ne pas blanchir ou utiliser les produits chimiques agressifs