

# Sarth'Flex Nylon

## Spécifications

Composition	Épaisseur moyenne	Liner	Certifications
PU	70 microns	non-adhésif Polyester	OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES <b>STANDARD 100</b> <small>18.HIT.56690 HOHENSTEIN HTTI</small>
			REACH n° 1907/2006/EU VEGANOK <small>ABENDAN, 1004</small>

## Instructions d'application

S'applique sur	Réglages de la Presse			
nylon, polyester, tissus traités	Temps	Température	Pression	Pelage
	15 secondes	155°	Medium (2,5/3,5 bar)	à chaud

- Placez le motif sur le vêtement
- La chaleur s'applique dans les conditions indiquées ci-dessus
- Pelage à chaud

### Points forts du produit

- Produit très fin
- Applicable sur tissus difficiles (nylon, cuir, tnt)

**NOTE:** Nous vous recommandons vivement d'effectuer un test avant de lancer une production.

## Recommandations d'entretien et lavage

Lavage	Repassage	Séchage	Nettoyage à sec	Stockage du Flex	Température d'entreposage	Conditions de stockage	Position
Jusqu'à 40° À l'envers	NON	OUI cycle synthétique	NON	Plus de 2 ans	Entre 18°C et 26°C	À l'abri du soleil et de la poussière	Vertical

- Attendre 24H après application pour le premier lavage
- Respecter les recommandations pour le textile
- Ne pas blanchir ou utiliser les produits chimiques agressifs

Ce document peut faire l'objet de modifications. Les versions mises à jour sont disponible sur notre site [sarth-textiles.com](http://sarth-textiles.com)  
 Pour plus d'informations, veuillez nous contacter au 02 44 718 718